Machine Translated by Google

FINIXA paint processing products

TDS

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

Wersja 4.0 – 28-03-2024 - CC

PWP 05T i PWP 05W – Powerpeel – odklejana folia ochronna do kabin lakierniczych

Opis Powerpeel
to zrywalna powłoka ochronna do kabin lakierniczych, która służy jako warstwa ochronna na ściany kabiny, chroniąc je przed zanieczyszczeniami. Powerpeel można nakładać w jednej, zamkniętej warstwie. Łatwo ją usunąć, nawet po nałożeniu jednej warstwy.

Charakterystyka: -

Powłoka na bazie wody, zrywalna, do ochrony ścian kabiny lakierniczej.
- Bez silikonu - Po
utwardzeniu Powerpeel jest wodoodporny - Po utwardzeniu
folia staje się bardzo elastyczna, co ułatwia jej usunięcie nawet po nałożeniu jednej warstwy. Minimalna grubość suchej warstwy, którą można usunąć, to 60 µm (ok. 125 µm grubości mokrej warstwy).
- W razie potrzeby można go przemalować nawet 7 razy.
- Powerpeel jest testowany pod kątem zdolności odrywania do 6 miesięcy.
- Dostępne w kolorze białym do ścian kabin lakierniczych oraz w kolorze przezroczystym do opraw oświetleniowych i okien.
- Odporne na temperaturę do 120°C.
- Lepkość: PWP
05W – 2800 cps PWP 05T – 2500
cps - Objętość substancji stałych:
PWP 05W – 406 g / litr
PWP 05T – 372 g / litr

- Czas utwardzania:
20°C, 40-80 min, w zależności od grubości warstwy i przepływu powietrza 60°C,
15 min

Aplikacja:

Produkt należy stosować w średniej temperaturze pokojowej 18-23°C

Zabieg Powerpeel można wykonać poprzez:
1) Wałek malarski.
2) Pistolet natryskowy SPG500 z dyszą 2,5 mm i ciśnieniem 2,5 – 3,0 bar.
3) Zbiornik ciśnieniowy SPG80 z dyszą 2,5 mm – 3,0 mm, ciśnienie w zbiorniku ciśnieniowym 3,0 bar.
4) System bezpowietrzny, otwór natryskowy 0,017".

W przypadku stosowania ze zbiornikiem ciśnieniowym SPG 80, pojemnik 5L idealnie pasuje do zbiornika, co pozwala na szybszą konfigurację i łatwe czyszczenie sprzętu.
Produkt jest gotowy do użycia, nie należy go rozcieńczać, gdyż może to mieć negatywny wpływ na działanie produktu.

Chemicar Europe nv T.: +32 3 234 87 80
Baarbeek 2 F.: +32 3 234 87 89 2070 Zwijndrecht
info@chemicar.eu België-Belgia www.chemicar.eu

Machine Translated by Google

Aplikacja w kabinie lakierniczej:

1. Nanieść białą powłokę peelingującą na całą kabinę lakierniczą.
2. Odczekać do wyschnięcia. Czas schnięcia w temp. 20°C wynosi 40–80 min, w zależności od grubości warstwy i przepływu powietrza.
3. Wytnij sylwetkę opraw oświetleniowych lub okien i usuń białą folię.
4. Nałóż przezroczystą folię Powerpeel na oprawę oświetleniową i okna.
5. Odczekać do wyschnięcia. Czas schnięcia w temp. 20°C wynosi 40–80 min, w zależności od grubości warstwy i przepływu powietrza.
6. Gotowe do malowania.

Potrzebujesz dodatkowej ochrony w postaci lepkiej powłoki:

1. Nałóż białą folię Powerpeel na całą kabinę lakierniczą. 2. Odczekaj, aż wyschnie. 3. Nałóż drugą warstwę białej folii Powerpeel na całą kabinę lakierniczą. 4. Wytnij kontury opraw oświetleniowych lub okien i usuń białą folię. 5. Nałóż przezroczystą folię Powerpeel na oprawy oświetleniowe i okna.
6. Poczekaj, aż wyschnie.
7. Nałóż drugą warstwę transparentnej folii Powerpeel na oprawę oświetleniową i okna.
8. Poczekaj, aż wyschnie.
9. Nałożyć pełną warstwę preparatu Finixa CBP na uprzednio przygotowaną kabinę lakierniczą.

Opakowanie:
Dostępne w kanistrze 5L.

Przechowywanie i okres przydatności do użycia: Przechowywać w średniej temperaturze pokojowej (15-20°C).
Chronić przed zamarzaniem.
Okres przydatności do spożycia 18 miesięcy.

Chemicar Europe nv T.: +32 3 234 87 80
Baarbeek 2 F.: +32 3 234 87 89 2070 Zwijndrecht
info@chemicar.eu België-Belgia www.chemicar.eu

Machine Translated by Google

Niniejsze informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy na ten temat. Są one udostępniane wyłącznie w celu dostarczenia potencjalnych sugestii do naszych własnych eksperymentów. Nie zastępują one jednak żadnych testów, które mogą być konieczne do samodzielnego ustalenia przydatności naszych produktów do Państwa konkretnych celów.
Informacje te mogą ulec zmianie w miarę zdobywania nowej wiedzy i doświadczeń.
Ponieważ nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich zmian w rzeczywistych warunkach końcowego wykorzystania, Chemicar nie udziela żadnych gwarancji i nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z jakimkolwiek wykorzystaniem tych informacji.